

Li 含有フッ化酸化物正極 LiFeOF のリチウムイオン電池特性

小林 栄次、喜多條 鮎子、岡田 重人
九大先導研

(本文)

大型リチウムイオン電池用正極活物質として、低環境負荷と大容量を合わせ持つ $\text{Fe}^{3+}\rightarrow\text{Fe}^0$ のコンバージョン反応を用いた大容量鉄系正極が注目されている。しかしながら、一般的にコンバージョン正極は、初期状態において Li を正極中に含有しておらず、炭素負極などとイオン電池を構成することが難しい。この問題を解決するために、Kim らのグループは、合成報告例のない LiFeF_3 と同じ組成を有するモル比 1:1 の LiF-FeF_2 ナノコンポジット正極を調製し、初回充電時に“ $\text{LiF}+\text{FeF}_2\rightarrow\text{FeF}_3+\text{Li}$ ”の反応を引き起こすことで、平均電圧 3.58 V、約 190 mAh/g の可逆容量を報告している。本研究では、コンバージョン正極のひとつである FeOF 正極の放電生成物 (LiFeOF) と同じ組成を持つ LiF-FeO 混合正極をメカニカルミリング法にて調製し、その電気化学的挙動及び、充放電反応機構について検討した。 LiF-FeO 混合正極は、 LiF と FeO をアルゴン雰囲気下において、24、48、72 時間で混合することで得た。得られた試料の充放電測定を行った結果、混合時間が長くなるにつれて増加する傾向が見られた。特に、72 時間混合した試料については、 LiF と FeO の混合物ではなく、新規材料である LiFeOF が得られたことが示唆された。発表では、LiFeOF の詳細な電気化学特性及び、充放電反応機構について報告する。



Li含有フッ化酸化物正極LiFeOFのリチウムイオン電池特性

小林 栄次、喜多條 鮎子、岡田 重人
九州大学 先導物質化学研究所

Introduction

◆ 鉄系コンバージョン正極材料


表1 リチウム系及びナトリウムイオン電池における鉄系コンバージョン正極材料の報告例

	リチウムイオン電池		ナトリウムイオン電池	
	平均電圧	実用量	平均電圧	実用量
Fe^{3+}O_3	0.8 V	1000 mAh/g ¹⁾	-	-
Fe^{3+}OF	1.7 V	884 mAh/g ²⁾	1.6 V	543 mAh/g ⁶⁾
Fe^{3+}F_3	2.1 V	600 mAh/g ^{3,4)}	1.4 V	470 mAh/g ⁷⁾
Fe^{2+}S_2	1.4 V	586 mAh/g ⁵⁾	1.7 V	450 mAh/g ⁸⁾


1) S. Moriki, et al., *Electrochimica Acta*, 10, 1271 (1985).
2) L. Yu, et al., *Electrochimica Acta*, 59, 707 (2010).
3) N. Yamada, et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 131, 10525 (2009).
4) F. Bushway, et al., *J. Electrochem. Soc.*, 150, A1209 (2003).

5) S. Kostov, et al., *J. Power Sources*, 81-82, 709 (1999).
6) R. Nagao, et al., The 52nd Battery Symposium in Japan, IE30 (2012).
7) I. Tanaka, et al., The 50th Battery Symposium in Japan, IA25 (2009).
8) T.B. Kim, et al., *J. Power Sources*, 174, 1275(2007).

◆ LiF-FeF₂ ナノ混合正極



II) フッ化物から酸化物へ¹³⁾



III) リチウムからナトリウムへ¹⁰⁾



9) S. W. Kim, et al., *Nano Today*, 7, 168-173 (2012).

10) A. Kitajou, et al., *The 54th Battery Symposium in Japan abstract*, 3D20, (2013).





図1 LiF-FeF₂ ナノ混合正極の充放電曲線⁹⁾

研究目的

- ・メカニカルミリング法によるLiF-FeO混合正極の作成
- ・LiF-FeO混合正極の電気化学特性と充放電反応機構の解明

Experiment

◆ LiF-FeO混合正極の作成



◆ コインセル構成

- セルタイプ : R2032
- 正極 (直径:10 mm)
活物質 : * AB : ** PTFE
=70 : 25 : 5 (wt %)
* AB : Acetylene Black
** PTFE : Polytetrafluoroethylene
- 負極 (直径:15 mm) Li金属
- セパレーター : ガラスフィルタ
- 電解液 : 1M NaClO₄/PC
- 露点 : -80°C

◆ 充放電測定前後の構造解析 (ex situ XANES, XRD)

サンプル作成

1. Ar 置換ガローブボックス内でコインセルを解体し電極を取り出す
2. 電極に付着した電解液を DMCに12時間浸し洗浄
3. 電極を12時間真空乾燥する
4. Ar 置換気下で電極を沢山用置換気セパレータ、またはアルミラミネートに密封する

XRD測定

粉末回折装置
(TTRII, Cu-K α , Rigaku)

XANES測定

九州シンクロトロン光研究センター (BL 11)
Si(1 1 1)ダブルモノクロメーター
透過法
Fe K α (7110 eV)




図2 汎用置換気セパレータ



図3 九州シンクロトロン光研究センター (BL 11)

Conclusion

- ・不活性置換気下の乾式ボールミルにより立方晶LiFeOF(Fm-3m)の単相合成に成功(図4)
- ・得られたLiFeOFにてLiFePO₄を上回るLi含有鉄系正極最大のエネルギー密度730 Wh/kgを達成(図5, 6, 表2)
- ・XANES鉄K端拳動により、次式LiFeOF放電-充電反応を確認(図9, 10)
 $\text{LiFe}^{2+}\text{OF} \rightleftharpoons \text{Li}^+ + \text{Fe}^{3+}\text{OF} + \text{e}^-$

Result and Discussion

◆ LiF-FeOのリチウム金属負極に対する正極特性




図5 各処理時間により得られたLiF-FeO混合正極の初回充放電曲線



図6 LiF, FeOナノ粒子から作成したLiF-FeO混合正極と LiFePO₄の初回充放電曲線

表2 LiF-FeO混合正極の初回充電、及び放電容量とエネルギー密度

	初回充電容量(mAh/g)	初回放電容量(mAh/g)	エネルギー密度(Wh/kg)
24 h mixed LiF-FeO	132	110	275
48 h mixed LiF-FeO	188	160	400
72 h mixed LiF-FeO	238	253	633
LiFeOF/C-Fine	265	292	730

・得られたLiF-FeO/C-Fine混合正極材料は、電流密度0.2 mA/cm²においてLiFePO₄を上回るエネルギー密度730 Wh/kgを示した

◆ LiFeOFのLi₄Ti₅O₁₂負極に対する正極特性




図7 LiF-FeO // LTOセルの初回充放電曲線

重量比, 正極:負極 = 1:1.3
初回充電容量 : 180 mAh/g
初回放電容量 : 149 mAh/g

・LiFeOF // LTOセルは良いサイクル特性を示した

◆ 初回充放電後LiFeOF正極のEx situ XRD測定、及びXANES測定結果




図8 LiF-FeO // LTOセルのサイクル特性
重量比, 正極:負極 = 1:1.3

表3 充放電過程におけるLiFeOFの格子定数変化

a [Å]	V [Å]	Δ -1.3 %
Initial	4.24	76.2
4.8 V charge end	4.22	75.2
1.8 V discharge end	4.24	76.2

・Liの挿入脱離に伴うLiFeOFの格子の膨張収縮($\Delta V/V$)は、1.3%
・XANES鉄K端拳動によりLiFeOFの充放電反応は、 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ レドックス

図9 初回充放電過程におけるLiFeOFのXRDプロファイル

図10 初回充放電過程におけるLiFeOFのFe K-edge XANESスペクトル