


# カルボニル化反応におけるパラジウムコバルト酸化物触媒からの溶出コバルト種の構造解析

森陽暉、生武侑也、村山美乃、山本英治、徳永信  
九州大学大学院理学研究院


化成品合成の重要な中間体である $\beta$ -ラクトンの合成法として一酸化炭素を用いたエポキシドへのカルボニル挿入反応がよく知られており、当研究室では共沈法により調製したパラジウムコバルト酸化物触媒を用いてプロピレンオキシド(PO)のカルボニル化反応において高収率・高活性を達成している(**Scheme 1**)。しかし、合成ガスによる前処理が要因と考えられるコバルト種の反応液への溶出が触媒の再利用の妨げになっていた。そこで本研究では、コバルト種の溶出メカニズムを解明し、その抑制策を講じるため、まず溶出したコバルト種の化学状態を調べることを目的とした。

PO のカルボニル化反応は PdO/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 触媒の他に、溶出を抑制する目的でシリカで被覆した PdO/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 触媒でも行った。反応後に分離回収した溶液中のコバルト濃度は MP-AES で定量した。さらに溶出したコバルト種の局所構造を解析するため、Co K 吸収端 XAFS 測定を SAGA-LS、BL06 の Si(111)二結晶モノクロメータを用い、クイックスキャンにより行った。反応液の XANES スペクトルが Co(acac)<sub>2</sub> のスペクトルと類似していたことから、溶出したコバルト種は 2 値であることが推察された。また動径構造関数より、溶出した 2 値コバルト種は单核錯体として存在し、酸素原子または炭素原子と配位していることが示唆された。




**Scheme 1.** carbonylation of propylene oxide

### Introduction




エチレンオキシドはエチレンから多量に生産されており、それをカルボニル化することで更なる化合物への反応中間体となる。β-ラクトンのポリマーは工業原料として有用である。


均一系触媒での先行報告：取り扱いが困難な金属カルボニル類を使用 $[(\text{salph})\text{Al}(\text{THF})_2]^+[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 等)



当研究室での報告




金属カルボニル類の代替試薬としてパラジウム酸化コバルト触媒を使用し収率76%を達成




合成ガスによる反応前処理：水素のスピルオーバーにより触媒表面のコバルトが還元され活性種が発生。コバルトカルボニル活性種がリーチングしていると考えられる。

### 触媒のシリカ被覆




### 推定反応機構





＜目的＞  $\text{PdO/Co}_3\text{O}_4$ 触媒のシリカ被覆によるリーチング抑制の検討および  
Co K吸収端XAFS測定によるリーチングしたCo種の構造解析

### Preparation of catalysts

共沈法(CP)による $\text{PdO/Co}_3\text{O}_4$ の調製




### PdO/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>のシリカ被覆



### Characterization of silica/PdO/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>

シリカ被覆触媒のTEM・EDS画像




### Co K-edge XAFS

測定条件


- SAGA-LS, BL06 (九州大学専用ビームライン)
- transmission mode

- Si(111) double crystal monochromator
- quick scan

測定反応溶液




### XANES




- 反応溶液は $\text{Co}(\text{acac})_3$ と類似したスペクトルを示した
- リーチングしたCo種の値は主に2価
- $\text{Co}(\text{II})$ に溶媒のdiglymeのO原子が配位したキレート錯体としてリーチングしていると考えられる


### EXAFS



### IR スペクトル



### Reaction results



a) The catalysts was pretreated under syngas (2 MPa) at  $120^\circ\text{C}$  for 3 h.  
b) Determined by GC analysis. c) Molar ratio; 3-APTES:TEOS:TEMS = 4:3:6.

### Summary

$\text{PdO/Co}_3\text{O}_4$ 触媒のシリカ被覆によってCoのリーチングを62%から20%まで抑制した。またリーチングしたCoの微細構造を解析するためSAGA-LSにて反応溶液のXAFS測定を行った結果、Coリーチング種の値は2価であり、 $\text{Co}(\text{II})$ に溶媒のdiglymeのO原子が配位した構造であることが示唆された。